

KARTA TECHNICZNA

GUMA DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ NR-L

Płyty na bazie kauczuku SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy) oraz NR (kauczuk naturalny). Barwa płyty beżowo-popielata lub miodowa dla płyt o podwyższonych parametrach fizyko-mechanicznych.

Płyty do kontaktu z żywnością, przeznaczone do stosowania w przemyśle mleczarskim, piwowarskim, mięsny, drobiarskim i rybny oraz do krótkotrwałego kontaktu z produktami spożywczymi.

Płyty gumowe przeznaczone są do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nierozciągniętym. Mogą posiadać przekładki tkaninowe, jako dodatkowe wzmocnienie.

PŁYTA POSIADA ATEST PZH.



Twardość (H)	ShA	60 +/-5
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (TS _b) min	Mpa	5
Wydłużenie względne przy zerwaniu (E _b) min	%	300
Względne odkształcenie trwałe po ścisaniu przy stałym odkształceniu w temp. 70°C po (e _{ct}) 24h max	%	40
Odporność na ciepłe starzenie w powietrzu w temp. 70°C po 144h (SC)		
D TS _b	%	+/- 3
D E _b	%	-50
D H	%	+/- 10
Temperatura kruchości (T _k)	°C	-35
Gęstość (r)max	Mg/ m ³	1,5

Płyty produkowane są w poniższych wymiarach:

grubość (mm)	szerokość rolki(mm)	długość rolki (m)
1	1200	10
2	1200	10
3	1200	10
4	1200	10
5	1200	10
6	1200	10
8	1200	10
10	1200	10
12	1200	10
8	płyta wym. 1000x1000mm	
10	płyta wym. 1000x1000mm	
12	płyta wym. 1000x1000mm	
15	płyta wym. 1000x1000mm	
20	płyta wym. 1000x1000mm	
25	płyta wym. 1000x1000mm	
30	płyta wym. 1000x1000mm	
40	płyta wym. 1000x1000mm	
50	płyta wym. 1000x1000mm	

** Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.*