

KARTA TECHNICZNA

PŁYTA USZCZELKARSKA PRO-160

Dane				
Max. Ciśnienie pracy	MPa	4		
Max. Temperatura pracy	°C	ciągła	180	
		chwilowa	210	
Media: woda, gaz, olej, alkohol, podstawowa chemia				
Parametry techniczne			wg normy	
Gęstość	g/cm³	1,7 - 2,1	DIN 28 090 -2	
Stabilność (16h/175°C)	MPa	20	DIN 52 913	
Ściśliwość	%	5 - 15	ASTM F 36 -J	
Odpężenie elastyczne minimalne	%	50	ASTM F 36 -J	
Specyficzna ilość nieszczelności	mg/sm	0,1	DIN 3535 - 6	
Odporność na działanie cieczy - zmian grubości			wg badań TP 62-085-10	
Olej IIRM 903 (5h/150°C) max	%	15		ASTM F 146
ASTM ciecz (5h/23°C)	%	15		ASTM F 146
Elastyczność	bez pęknięć i przerw			ASTM F 147
Kolor i nadruk	zielona - nadruk z jednej strony			
	DIN 28 091 – 2		FA-MA-1-0	
	ASTM F 104		F 712 111 M5	
Notatka:				
Parametry badane przy grubości 2mm				

wg badań
TP 62-085-
10

PRO-HURT	PRO-160	DIN 28091-2 FA-MA-1-0
www.pro-hurt.pl	PN-EN ISO 9001	PRO-160
DIN 28091-2 FA-MA-1-0	PRO-HURT	PN-EN ISO 9001
PRO-160	www.pro-hurt.pl	PRO-HURT
PN-EN ISO 9001	DIN 28091-2 FA-MA-1-0	www.pro-hurt.pl
PRO-HURT	PRO-160	PRO-160
www.pro-hurt.pl	PN-EN ISO 9001	DIN 28091-2 FA-MA-1-0
PRO-HURT	PRO-160	PN-EN ISO 9001



* Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.