

## KARTA TECHNICZNA

### PŁYTA USZCZELKARSKA PRO-1000 HT

| Dane                                                       |                                    |           |               |      |                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|------|--------------------------|
| Max. Ciśnienie pracy                                       | Mpa                                | 12        |               |      |                          |
| Max. Temperatura pracy                                     | °C                                 | ciągła    | 270           | para | 200                      |
|                                                            |                                    | chwilowa  | 400           |      |                          |
| Media: woda, gaz, olej, alkohol, podstawowa chemia         |                                    |           |               |      |                          |
| Parametry techniczne                                       |                                    |           | wg normy      |      | wg badań<br>TP 62-085-10 |
| Gęstość                                                    | g/cm³                              | 1,9 – 2,2 | DIN 28 090 -2 |      |                          |
| Stabilność (16h/175°C)                                     | MPa                                | 32        | DIN 52 913    |      |                          |
| Ściśliwość                                                 | %                                  | 5 - 15    | ASTM F 36 -J  |      |                          |
| Odpężenie elastyczne minimalne                             | %                                  | 50        | ASTM F 36 -J  |      |                          |
| Specyficzna ilość nieszczelności                           | mg/sm                              | 0,08      | DIN 3535 - 6  |      |                          |
| Odporność na działanie cieczy - zmian grubości             |                                    |           |               |      |                          |
| Olej IRM 903 (5h/150°C) max                                | %                                  | 3         | ASTM F 146    |      |                          |
| ASTM ciecz (5h/23°C)                                       | %                                  | 5         | ASTM F 146    |      |                          |
| Elastyczność                                               | bez pęknięć i przerw               |           | ASTM F 147    |      |                          |
| Kolor i nadruk                                             | grafitowa - nadruk z jednej strony |           |               |      |                          |
|                                                            | DIN 28 091 – 2                     |           | FA-MA-1-0     |      |                          |
|                                                            | ASTM F 104                         |           | F 712 111 M5  |      |                          |
| Notatka:                                                   |                                    |           |               |      |                          |
| Płyta pografitowana dwustronnie, zbrojona drutem wewnątrz. |                                    |           |               |      |                          |
| Parametry badane przy grubości 2mm                         |                                    |           |               |      |                          |

|                                                |                |                                                |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>PRO-HURT</b><br>www-pro-hurt.pl             | PN-EN ISO 9001 | DIN 28091-2<br>FA-MA-1-0<br><b>PRO-1000 HT</b> |
| <b>PRO-HURT</b><br>www-pro-hurt.pl             | PN-EN ISO 9001 | <b>PRO-1000 HT</b>                             |
| DIN 28091-2<br>FA-MA-1-0<br><b>PRO-1000 HT</b> | PN-EN ISO 9001 | <b>PRO-HURT</b><br>www-pro-hurt.pl             |
| <b>PRO-HURT</b><br>www-pro-hurt.pl             | PN-EN ISO 9001 | DIN 28091-2<br>FA-MA-1-0<br><b>PRO-1000 HT</b> |

\* Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.