

KARTA TECHNICZNA

PŁYTA USZCZELKARSKA PRO-300 HT

Dane					
Max. Ciśnienie pracy	Mpa	10			
Max. Temperatura pracy	°C	ciągła	270	para	200
		chwilowa	400		
Media: woda, gaz, olej, alkohol, podstawowa chemia					
Parametry techniczne			wg normy		wg badań TP 62-085-10
Gęstość	g/cm³	1,7 - 2,0	DIN 28 090 -2		
Stabilność (16h/175°C)	MPa	30	DIN 52 913		
Ścisliwość	%	5 - 15	ASTM F 36 -J		
Odpężenie elastyczne minimalne	%	50	ASTM F 36 -J		
Specyficzna ilość nieszczelności	mg/sm	0,06	DIN 3535 - 6		
Odporność na działanie cieczy - zmian grubości					
Olej IRM 903 (5h/150°C) max	%	3	ASTM F 146		
ASTM ciecz (5h/23°C)	%	5	ASTM F 146		
Elastyczność	bez pęknięć i przerw		ASTM F 147		
Kolor i nadruk	żółta - nadruk z jednej strony				
	DIN 28 091 – 2		FA-MA-1-0		
	ASTM F 104		F 712 111 M5		
Notatka:					
Parametry badane przy grubości 2mm					

PRO-HURT www.pro-hurt.pl	PRO-300 HT PN-EN ISO 9001	DIN 28091-2 FA-MA-1-0
	PRO-HURT www.pro-hurt.pl	PRO-300 HT PN-EN ISO 9001
DIN 28091-2 FA-MA-1-0	PRO-300 HT PN-EN ISO 9001	PRO-HURT www.pro-hurt.pl
PRO-300 HT PN-EN ISO 9001	PRO-300 HT PN-EN ISO 9001	DIN 28091-2 FA-MA-1-0
PRO-HURT www.pro-hurt.pl	PRO-300 HT PN-EN ISO 9001	PRO-300 HT PN-EN ISO 9001

* Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.